

ATABLAD – Bandstål Sätthärningsstål C10E

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: C10E är ett kolstål för sätthårdning eller karbonitrering. Materialet har god stansbarhet och formbarhet. God svetsbarhet p.g.a. låg kolhalt. C10E kan exempelvis användas till stansade, bockade, pressade eller finstansade detaljer, antingen med efterföljande sätthårdning eller karbonitrering eller utan hårdning.

BEGREPP: Kolstål, Sätthärningsstål, sätthårdning, SS1265. SS1265-11.

KANTUTFÖRANDE: Skuren kant, hyvlad rund kant, hyvlad rak kant, profil-hyvlad kant.

Materialbeteckningar

EN nummer	EN namn	Närliggande SS
1.1121	C10E	SS 1265 ; SS 1265-11

Format och dimensioner

Format	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)
Plåtar och längder	0.10–5	5–500	1000–3000
Coil/ring	0.08–5	3–500	–

KEMISK ANALYS FÖR EN C10E ENLIGT EN 10132

C %	Si %	Mn %	Pmax %	Smax %	Cr %
0.07–0.13	Max 0.40	0.30–0.60	0.035	0.035	Max 0.40

Mekaniska egenskaper enligt EN 10132

UTFÖRANDE	BESKRIVNING	BROTTRÄNS MPA	STRÄCKGRÄNS RP02 MPA	BROTTFÖRLÄNGNING A80
+A och +LC	+A: Glödgat +LC: Trimvaslat	Max 430	Max 345	Min 26 %
+ CR	Hårdvalsat	Max 830	–	–

YTA	KOMMENTAR
MA-RL	Se EN 10139
ENLIGT ÖK.	RA värde enligt ÖK

Standarder

EN STANDARD	BESKRIVNING
EN 10132	Kallvalsade smala band för värmebehandling. – Tekniska leveransbestämmelser.
EN 10140	Kallvalsade smala stålband – Toleranser för dimensioner och form.
EN 10139	Ytfinheten i glödgat och trimvalsat utförande styrs av EN 10139

BÅNGBRO STRIP STEEL
BERGSLAGEN STEEL SERVICE CENTER

